

СП ТЕХНИКОРД

Маскировочная лента из стеклосодержащей фольги Cloth-Glass, Foil Tape



CHR® **06004** и **06005** производятся из алюминиевой фольги и силиконового клея пропитанного стекловолоконным материалом. 06004 применяется для деталей, имеющих дело с высокими температурами и/или истиранием. 06005 используется для защиты частей при термическом напылении, так как алюминиевая фольга эффективно защищает от износа при процессе высокоскоростного газопламенного напыления (HVOF).

CHR® **2925** и **2995-11R** изготовлены из алюминиевой фольги и стекловолоконного полотна с высокотемпературным силиконовым клеем с одной стороны. 2925

используется в качестве защитной ленты при плазменном или газопламенном напылении, для защиты части поверхности детали от пескоструйной обработки и плазменного напыления. 2925 может использоваться как заглушающий звук и вибрации продукт. 2995-11R проектировался под экстремально высокие требования термического напыления, такого как высокоскоростное газопламенное напыление (HVOF) и детонационных систем. Ленты демонстрируют превосходную стойкость к износу и температуре, и хорошо подходят для широкого спектра поверхностей.

Серия №	Цвет	Тип клея	Толщина на основы мм	Толщина клея мм	Полная толщина мм	Адгезионная прочность грамм/см	Предел прочности Кг/см	растяжение %	Рабочая температура, °C	
									Мин	макс
Стеклоткань - Фольга										
06004	Мет.	Силикон	0,064	0,089	0,203	661	28,1	—	-73	260
06005	Мет.	Силикон	0,064	0,089	0,203	772	27,0	7	-73	260
2925-7	Мет.	Силикон	0,064	0,114	0,178	661	23,6	7	-73	260
2925-11	Мет.	Силикон	0,191	0,089	0,279	827	35,7	7	-73	260
2995-11R	Мет.	Силикон	0,178	0,076	0,305	496	27,0	5	-73	260

Поставка. Ленты поставляются в роликах по 36 ярдов (≈ 33 метра).

ООО "СП ТЕХНИКОРД" 140000, Россия, Московская область, Люберцы, Октябрьский проспект, 259 а
Тел.: +7 (495) 554-61-46, (495) 554-70-88 Факс: +7 (495) 554-74-69 E-mail: sp@technicord.ru